

AÉROMÈTRE À MORTIER MANUEL
CT10337 - 0,75 LITRE
CT10335 - 1 LITRE



Aéromètre à mortier destiné à déterminer la quantité d'air occlus dans le mortier, ciment et chaux - pour mesurer la teneur en vide d'air en affichant directement cette teneur en pourcentage sur un manomètre. Avec pompe manuelle

**Normes: NF EN 459-2, NF EN 413-2
NF EN 1015-7**

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Classe de précision 1,0
- Lecture directe en %
- Kit d'étalonnage inclus
- (diamètre x hauteur) = 235 x 320 mm
- Poids : 3,8 kg

Livré avec une pompe manuelle pour tester le mortier fraîchement mélangé et le ciment de maçonnerie et Kit d'étalonnage.

Conçu dans le but d'améliorer la maniabilité des mélanges de mortier et de béton, et d'augmenter la durabilité du mortier et du béton dans des conditions climatiques de gel et de dégel, des adjuvants sont mélangés au béton lors de sa préparation afin de favoriser la formation de vides d'air (entraînement d'air).

Si elle est correctement appliquée, cette technique permet d'optimiser l'amélioration technologique réalisable du mélange de béton dans le volume total. Des tests fréquents sont essentiels afin de maintenir à un niveau constant le niveau d'entraînement d'air qui a été déterminé comme optimal pour un type particulier de béton.

